

# ダイナスター<sup>®</sup> Dynastar C200


ダイナスターは、光触媒を採用した  
カンボウプラス<sup>®</sup>の高品質膜材料です。

特許第4531120号  
国土交通大臣認定番号(建築材料の品質) MMEM-0039  
国土交通大臣認定番号 DW-0109

光触媒を採用した高品質な建築用C種膜材料。

『ダイナスター』は酸化チタン光触媒により表面層を分解し、汚れも共に除去する  
当社独自のセルフリニューアルシステムによる防汚性能を有する膜材料です。  
また、高周波ウェルダや熱風式溶着機などによる溶着が可能<sup>※1</sup>です。

## QUALITY SAMPLE




ホワイト

※表面層は巻き内側です。



### ◆セルフリニューアルシステムの仕組み



### ◆物性表

項目 品名	巾×長さ (cm) (m乱)	厚さ (mm)	質量 (g/㎡)	密度 (本/inch)		引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		引張剛性 (N/cm)		接合部 耐クリープ性 (%)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
ダイナスター C200	204×50	0.68	820	24	24	2100	2000	19	25	280	280	4290	2880	2.9	8.3
試験方法	JIS L 1096					JIS L 1096 カットストリップ法		JIS L 1096 トラペゾイド法				60℃, 1/10荷重 ×6h		破断なし	

※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

### ⚠ 取扱い上のご注意

- 注1) 熱接合に先立って、加工適性や加工条件をご確認ください。  
注2) 表面層はキズ、シワ等が付き易いので、お取扱いの際は十分ご注意ください。  
注3) 表面層に特殊処理を施しておりますので、オモテ面は他商品との接合ができません。他商品と接合される場合は、ウラ面と接合してください。  
注4) 日陰など紫外線照射量の少ない場所では、光触媒機能が十分発揮されない場合があります。



## 取扱い上のご注意

- ① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ② ご要望に応じ製品安全データシートをご提示しております。
- ③ 原反と包装のサイドラベルに、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。  
(ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)  
品質には万全を期しておりますが、万が一不都合が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。
- ④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。  
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤ 印刷や高周波ウェルダ―熱風式溶着機などの熱接合に先立って、加工適性や加工条件をご確認ください。
- ⑥ 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ⑦ 特に高周波ウェルダ―での加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などご注意ください。
- ⑧ 水濡れ時には、すべり易くなりますのでご注意ください。
- ⑨ 光触媒機能により除去された物質で周囲の地面などが白く汚れることがあります。
- ⑩ 経年劣化により強度が低下することがあります。シートの上は歩かないでください。
- ⑪ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

## カンボウプラス株式会社

### 重布販売課

大阪

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14  
堺筋本町ビル  
TEL (06) 6261-2292 FAX (06) 6261-7283

東京

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20  
日本橋T&Dビル  
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

ホームページ <http://www.kanbo.co.jp/>

お問い合わせは…